

Technische Informationen

	80	90	100	115	130	135	150	170	200	220*	250	270*	300	350
Grammatur / Weight (g/m ²) ISO 536	80	90	100	115	130	135	150	170	200	220*	250	270*	300	350
Dicke/Thickness (µm) ISO 534	68	76	83	97	110	117	131	157	185	232	232	275	290	350
Spez. Volumen / Bulk (cm ³ /g) ISO 534	0,85	0,84	0,83	0,84	0,85	0,87	0,87	0,92	0,93	1,05	0,93	1,02	0,97	1,00
Helligkeit/Brightness (%) (Illuminant D65/10°) ISO 2470-2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CIE Weiße / Whiteness (%) ISO 11475	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Opazität / Opacity (%) ISO 2471	92,5	91,5	92,5	95,0	96,0	96,5	97,5	98,0	99,0	99,0	99,5	99,6	99,8	99,9
Glanz/Gloss Hunter (%) ISO 8254-1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Glanz/Gloss Lehmann (%) ISO 8254-2	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Glätte/Smoothness (µm) (PPS 10) ISO 8791-4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,0

* auf Anfrage und vorbehaltlich Verfügbarkeit / on request but subject to availability

Herstellerangaben / Instructions of Manufacturer

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Zertifikate und Labels / Certificates and Labels

94/62 RC Heavy Metal Certificate, BfR Food Certificate, EMAS, EN 71/3:1988 D Safety of Toys, EU Ecolabel, FSC® certified*, ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, PEFC certified*, Permanent Paper ISO 9706
Für Trockentonerverfahren geeignet / suitable for dry toner applications 115 - 350 g/m²

Hinweis / Advice

Alle Angaben zu den Digitaldruck-Verfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien.

Bitte beachten Sie die Anforderungen der Digitaldruckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien.

All data regarding digital printing are suggestions and explicitly no guarantees.

Please follow the instructions of the manufacturer of the digital printing machine and its specifications for use and suitability of printing materials.

Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung.
Regional variations in specifications may apply; please contact your local Igepa Sales office for more information.