

## Technische Daten / Technical data / Données techniques

CF Endblatt / CF bottom sheet / CF dernière feuille

Merkmal Property Caractéristique	Prüfnorm Standard Norme	Einheit Unit Unité	Wert Value Valeur					Toleranz Tolerance Tolérance
<b>CF</b>			<b>57</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>130</b>	<b>173</b>	
Flächengewicht Substance Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup> gsm	57	80	90	130	173	± 4 %
Dicke Caliper Epaisseur	ISO 534	µm	70	90	105	140	200	± 5
Glätte Oberseite Smoothness top side Lissé recto	ISO 5627	Bekk s	50	40	40	40	40	± 20
Weiß R457 Brightness R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	93	93	95	95	95	± 3 %
Reißlänge längs Breaking length md Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	6.500					± 1.500
Feuchte absolut Absolute humidity Humidité absolue		%	5,8					± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sous réserve de modifications

Alle technischen Daten sind Angaben des Herstellers.

All technical data provided by the manufacturer.

Toutes les données techniques proviennent du fabricant.