

MasterMount KAP

Highlights

- >>> Qualitäts-Kaschierfolie
- >>> Doppelseitig klebend
- >>> Offene Seite permanent klebend
- >>> Abgedeckte Seite ablösbar haftend
- >>> Geeignet für Innen- und Außenanwendungen



	Technische Angaben
Material	Polyester-Folie transparent, doppelseitig klebend, einseitig abgedeckt
Träger	PET-Folie, 12 µm, transparent
Liner	Releasepapier, Spezialbeschichtung, weiß, 90 g/m ²
Klebstoff	R: reines Polyacrylat, semipermanent, transparent P: reines Polyacrylat, permanent, transparent, pH-Neutral
Gesamtstärke	0,07 mm
Klebergewicht	R: 30 g/m ² P: 30 g/m ²
Klebkraft auf Stahl (nach 20 min.)	Durchschnittswert R: 2 N / 25mm P: 7 N / 25mm Meßmethode AFERA 5001
Klebkraft auf Stahl (nach 24 h)	Durchschnittswert R: 6 N / 25mm P: 9 N / 25mm Messmethode AFERA 5001
Verarbeitungstemperatur	min. 10°C
Temperaturbereich	von -40°C bis +150°C
Lagerfähigkeit	2 Jahre (siehe Verarbeitungshinweis)

MasterMount KAP

Haltbarkeit	<p>2 Jahre</p> <p>Die Haltbarkeit basiert auf praktischer Erfahrung und Alterungstests bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima. Die Lebensdauer hängt von der Vorbereitung des Substrats, den Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen ab. Eine Anwendung in extremen Bedingungen (tropisches Klima, hoher Luftfeuchtigkeit, starker UV-Strahlung, hohe Luftverschmutzung) führt zu einer starken Reduzierung der Haltbarkeit.</p>
Anwendung	<p>Für die permanente/wieder ablösbare Ausrüstung glatter Oberflächen z. B. von Digitaldrucken. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien, wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen mit guter Planlage. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen.</p> <p>Offene Seite: permanent Geschlossene Seite: rückstandsfrei ablösbar von den meisten Oberflächen</p>
Abmessungen	<p>104,0 cm x 10m (KAI-KAPR104-10) 104,0 cm x 25m (KAI-KAPR104-25) 140,0 cm x 25m (KAI-KAPR140-25) 155,0 cm x 25m (KAI-KAPR155-25)</p>

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 21.08.2013