

# Omnigloss

Technische Informationen										
Grammatur / Weight (g/m <sup>2</sup> ) ISO 536	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Dicke / Thickness (µm) ISO 534	70	76	84	97	108	122	146	188	235	275
Spez. Volumen / Spec. Volume (cm <sup>3</sup> /g) ISO 534	0,78	0,76	0,73	0,72	0,72	0,72	0,73	0,75	0,78	0,78
Glanz / Gloss Gardner (%) ISO 8254-1	71	73	77	78	78	78	78	78	75	75
Helligkeit / Brightness Illuminant D65 (%) ISO 2470	94,5	94,5	94,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Opazität / Opacity (%) ISO 2471	91,0	93,5	95,0	96,5	97,0	min 97,0	min 98,0	min 98,0	min 98,0	min 98,0

## Herstellerangaben / Instructions of Manufacturer

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.  
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

## Zertifikate und Labels / Certificates and Labels

FSC® Mix\*, PEFC credit material\*,  
HP® Indigo zertifiziert / certified 115 - 300 g/m<sup>2</sup>  
für Trockentonerverfahren geeignet / suitable for dry toner  
applications 115 - 300 g/m<sup>2</sup>

## Hinweis / Advice

Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige IGEPA Fachberatung.  
Regional variations in specifications may apply; please contact your local IGEPA Sales office for more information.

\* auf Anfrage und vorbehaltlich Verfügbarkeit / on request but subject to availability

