

**Technische Informationen**

	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Grammatur / Weight (g/m <sup>2</sup> ) ISO 536										
Dicke / Thickness (µm) ISO 534	78	85	92	108	118	134	165	215	275	325
Spez. Volumen / Spec. Volume (cm <sup>3</sup> /g) ISO 534	0,86	0,85	0,80	0,80	0,79	0,79	0,83	0,86	0,90	0,93
Glätte / Smoothness Bekk (s) ISO 5627	400	400	500	450	400	350	250	200	300	300
Glanz / Gloss Gardner (%) ISO 8254-1	max 45	max 45	max 45	max 45	max 45	max 45	max 45	max 45	max 45	max 45
Helligkeit / Brightness Illuminant D65 (%) ISO 2470	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opazität / Opacity (%) ISO 2471	92,5	94,0	95,0	96,5	97,0	min 98,0	min 98,0	min 98,0	min 98,0	min 98,0

**Herstellerangaben / Instructions of Manufacturer**

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.  
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

**Zertifikate und Labels / Certificates and Labels**

FSC® Mix\*, PEFC credit material\*,  
HP® Indigo zertifiziert / certified 115-300 g/m<sup>2</sup>  
für Trockentonerverfahren geeignet / suitable for dry toner  
applications 115 - 300 g/m<sup>2</sup>

**Hinweis / Advice**

Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige IGEPA Fachberatung.  
Regional variations in specifications may apply; please contact your local IGEPA Sales office for more information.

\* auf Anfrage und vorbehaltlich Verfügbarkeit / on request but subject to availability

