



**SCHEDA TECNICA**  
**TECHNICAL DATA SHEET**

Tipo carta: **Fauna giglio marc Igepa**  
*Type of paper*

**FSC® certified**

Grammatura: **100**  
*Basis weight*

<b>Caratteristiche della carta</b> <i>Paper properties</i>	<b>unità</b> <i>unit</i>	<b>Minimo</b> <i>minimun</i>	<b>Obbiettivo</b> <i>Target</i>	<b>Massimo</b> <i>maximun</i>	<b>Metodo</b> <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m <sup>2</sup>	95	100	105	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	149	162	175	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Carico di rottura DL <i>Breaking load MD</i>	Kg/15mm	5,3	7,0	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Carico di rottura DT <i>Breaking load CD</i>	Kg/15mm	2,7	3,6	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione: 18/08/14

Revisione: 00

Data di revisione:



**SCHEDA TECNICA**  
**TECHNICAL DATA SHEET**

Tipo carta: **Fauna giglio marc Igepa**  
*Type of paper*

**FSC® certified**

Grammatura: **130**  
*Basis weight*

<b>Caratteristiche della carta</b> <i>Paper properties</i>	<b>unità</b> <i>unit</i>	<b>Minimo</b> <i>minimum</i>	<b>Obbiettivo</b> <i>Target</i>	<b>Massimo</b> <i>maximum</i>	<b>Metodo</b> <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m <sup>2</sup>	122	130	138	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	193	210	227	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Rigidità (Taber 15°) DL <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	14,7	21,0	***	MCM-023 <i>(ISO 2493)</i>
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	7,7	11,0	***	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione: 18/08/14

Revisione: 00

Data di revisione:



**SCHEDA TECNICA**  
**TECHNICAL DATA SHEET**

Tipo carta: **Fauna giglio marc Igepa**  
*Type of paper*

**FSC® certified**

Grammatura: **240**  
*Basis weight*

<b>Caratteristiche della carta</b> <i>Paper properties</i>	<b>unità</b> <i>unit</i>	<b>Minimo</b> <i>minimum</i>	<b>Obbiettivo</b> <i>Target</i>	<b>Massimo</b> <i>maximum</i>	<b>Metodo</b> <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m <sup>2</sup>	226	240	254	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	354	385	416	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Rigidità (Taber 15°) DL <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	92,4	132,0	***	MCM-023 <i>(ISO 2493)</i>
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	47,6	68	***	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione: 18/08/14

Revisione: 00

Data di revisione: