



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: **Fauna candido marc Igepa**
Type of paper

FSC® certified

Grammatura: **100**
Basis weight

Caratteristiche della carta Paper properties	unità unit	Minimo minimum	Obbiettivo Target	Massimo maximum	Metodo Method
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	95	100	105	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	149	162	175	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	95,0	97,0	***	MCM-078 <i>(ISO 2470)</i>
Carico di rottura DL <i>Breaking load MD</i>	Kg/15mm	5,3	7,0	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Carico di rottura DT <i>Breaking load CD</i>	Kg/15mm	2,7	3,6	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione: 18/08/14

Revisione: 00

Data di revisione:



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: **Fauna candido marc Igepa**
Type of paper

FSC® certified

Grammatura: **130**
Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Minimo <i>minimum</i>	Obbiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>maximum</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	122	130	138	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	193	210	227	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	95,0	97,0	***	MCM-078 <i>(ISO 2470)</i>
Rigidità (Taber 15°) DL <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	14,7	21,0	***	MCM-023 <i>(ISO 2493)</i>
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	7,7	11,0	***	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione: 18/08/14

Revisione: 00

Data di revisione:



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: **Fauna candido marc Igepa**
Type of paper

FSC® certified

Grammatura: **240**
Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Minimo <i>minimum</i>	Obbiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>maximum</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	226	240	254	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	354	385	416	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	95,0	97,0	***	MCM-078 <i>(ISO 2470)</i>
Rigidità (Taber 15°) DL <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	92,4	132,0	***	MCM-023 <i>(ISO 2493)</i>
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	47,6	68	***	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione: 18/08/14

Revisione: 00

Data di revisione: