



PERGRAPHICA®



Offene, raue Oberfläche für einen unverkennbaren puren, natürlichen Look. Die angenehme Weiße unterstreicht die Bildästhetik und verleiht einen zeitgemäßen Look.

Typical shade values D65/10°: L*: 96.5 a*:3.7 b*:-12.7.

Typical bulk 1.4

Maßgeschneiderte ICC & CxF Druckprofile auf mondigroup.com/printing



Technische Daten: PERGRAPHICA Classic Rough

			90	100	120	150	240	300
Grammatur	g/m ²	ISO 536	90 ± 3.0	100 ± 4.0	120 ± 4.0	150 ± 4.0	240 ± 5.0	300 ± 8.0
Dicke	µm	ISO 534	125 ± 3	138 ± 4	168 ± 4	209 ± 4	328	423 ± 8
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	300 ± 50	300 ± 50	300 ± 50	300 ± 50	300 ± 50	300 ± 50
Opazität	%	ISO 2471	90.0	91.5	94.5	96.5	99.0	99.5
Feuchte absolut	%	ISO 287	5.0 ± .6	5.0 ± .6	5.0 ± .6	5.0 ± .6	5.5 ± .6	5.5 ± .6
Weisse m. UV	%	ISO 2470	110.0 ± 1.5	110.0 ± 1.5	110.0 ± 1.5	110.0 ± 1.5	110.0 ± 1.5	110.0 ± 1.5
CIE Weisse	%	ISO 11475	148 ± 3.0	148 ± 3.0	148 ± 3.0	148 ± 3.0	148 ± 3.0	148 ± 3.0

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Product compliant with Reg. EC 1935/2004 when printed or converted in folio format or reels. Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA



PERGRAPHICA®



Offene, raue Oberfläche für einen unverkennbaren puren, natürlichen Look. Hohe Weiße, ideal um starke Kontraste und Akzente zu setzen.

Typical shade values D65/10°: L*: 94.9 a*:3.7 b*:-12.7.

Typical bulk 1.3

Maßgeschneiderte ICC & CxF Druckprofile auf mondigroup.com/printing



Technische Daten: PERGRAPHICA High White Rough

			90	100	120	150	240	300
Grammatur	g/m ²	ISO 536	90 ± 3.0	100 ± 3.0	120 ± 4.0	150 ± 4.0	240 ± 7.0	300 ± 8.0
Dicke	µm	ISO 534	117 ± 3	130 ± 3	150 ± 3	195 ± 5	313 ± 7	391 ± 8
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	350 ± 100	350 ± 100	350 ± 100	350 ± 100	350 ± 100	350 ± 100
Opazität	%	ISO 2471	93.5	94.5	96.5	97.5	99.5	99.5
Feuchte absolut	%	ISO 287	5.2 ± .5	5.2 ± .5	5.2 ± .5	5.2 ± .5	5.7 ± .5	5.7 ± .5
Weisse m. UV	%	ISO 2470	109.0 ± 1.5	109.0 ± 1.5	109.0 ± 1.5	109.0 ± 1.5	109.0 ± 1.5	109.0 ± 1.5
CIE Weisse	%	ISO 11475	157 ± 3.0	157 ± 3.0	157 ± 3.0	157 ± 3.0	157 ± 3.0	157 ± 3.0

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Product compliant with Reg. EC 1935/2004 when printed or converted in folio format or reels. Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA



PERGRAPHICA®



Offene, raue Oberfläche für einen unverkennbaren puren, natürlichen Look. Die leicht gelbliche Färbung wirkt wie ein Designelement und verleiht einen unverkennbaren natürlichen Stil

Typical shade values D65/10°: L*: 96.7 a*:-0.53 b*:3.84.

Typical bulk 1.33

Maßgeschneiderte ICC & CxF Druckprofile auf mondigroup.com/printing



Technische Daten: PERGRAPHICA Natural Rough

			90	100	120	150	240	300
Grammatur	g/m ²	ISO 536	90 ± 3.5	100 ± 4.0	120 ± 4.5	150 ± 5.0	240 ± 5.0	300 ± 10.0
Dicke	µm	ISO 534	117 ± 4	128 ± 4	153 ± 5	202 ± 5	290 ± 7	388 ± 10
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	180 ± 50
Opazität	%	ISO 2471	87.0	88.5	91.0	93.0	96.5	97.5
Feuchte absolut	%	ISO 287	5.0 ± .6	5.0 ± .6	5.2 ± .6	5.2 ± .6	5.2 ± .7	5.2 ± .7
Weisse m. UV	%	ISO 2470	89.5 ± 2.0	89.5 ± 2.0	89.5 ± 2.0	89.5 ± 2.0	89.5 ± 2.0	89.5 ± 2.0

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Product compliant with Reg. EC 1935/2004 when printed or converted in folio format or reels. Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA