

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CFB Mittelblatt / CFB middle sheet / CFB feuille intermédiaire

Merkmal Property Caractéristique	Prüfnorm Standard Norme	Einheit Unit Unité	Wert Value Valeur		Toleranz Tolerance Tolérance
CFB			53	60	
Flächengewicht Substance Grammage	ISO 536	g/m ² gsm	53	60	± 5 %
Dicke Caliper Epaisseur	ISO 534	µm	70	78	± 5
Glätte Oberseite Smoothness top side Lissé recto	ISO 5627	Bekk s	45		± 20
Weiß R457 Brightness R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	92		± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	> 5.000		
Feuchte absolut Absolute humidity Humidité absolue		%	5,8		± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sous réserve de modifications

Alle technischen Daten sind Angaben des Herstellers.

All technical data provided by the manufacturer.

Toutes les données techniques proviennent du fabricant.