

## Technische Daten / Technical data / Données techniques

CB Oberblatt / CB top sheet / CB feuille supérieure

Merkmal Property Caractéristique	Prüfnorm Standard Norme	Einheit Unit Unité	Wert Value Valeur						Toleranz Tolerance Tolérance
			56	60	70	80	90	95	
<b>CB</b>			<b>56</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	
Flächengewicht Substance Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup> gsm	56	60	70	80	90	95	± 5 %
Dicke Caliper Epaisseur	ISO 534	µm	74	78	88	98	113	117	± 5
Glätte Oberseite Smoothness top side Lissé recto	ISO 5627	Bekk s	35						± 20
Weiß R457 Brightness R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	98	103	103	103	103	103	± 3
Opazität Opacity Opacité	ISO 2471	%	81	81	83	86	88	88	± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	> 5.000						
Feuchte absolut Absolute humidity Humidité absolue		%	5,8						± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sous réserve de modifications

Alle technischen Daten sind Angaben des Herstellers.

All technical data provided by the manufacturer.

Toutes les données techniques proviennent du fabricant.